

# LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup>

Conocido como Maxi-Coat  
Diciembre 2013

## Descripción del producto

LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> provee las siguientes características:

<b>Tecnología</b>	Base Solvente
<b>Aspecto</b>	Cafe Oscuro <sup>LMS</sup>
<b>Curado</b>	Sin curado
<b>Aplicación</b>	Anticorrosivo
<b>Beneficios específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recubriendo durable</li><li>• No contiene silicones</li><li>• Removido con limpiadores convencionales</li></ul>

LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> es un producto a base de petróleo que previene la corrosión. Proporciona una película de protección de alto desempeño para condiciones de exterior. LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> no se funde a la luz directa del sol y resiste el rocío de sal, así como otros entornos de corrosión severa. Aplicaciones típicas: Actúa como lubricante de cadena sin salpicaduras, actúa como inhibidor de la oxidación para maquinaria, sobrecarga en los carriles de grúa, sistemas de transportadores, acero estructural, acero al carbono, plantillas soldadas en condiciones de humo exterior cáustico o ácido, tubería de acero de placa, tubería industrial, equipo de muelle de carga, protección de cadenas y cables, sistemas de iluminación exterior, grupos electrógenos, equipos de manipulación de materiales pesados y preparación de piezas metálicas para almacenamiento, tales como válvulas, tubos roscados y conectores.

## PROPIEDADES TÍPICAS

Peso específico @ 25 °C 0,87 a 0,91<sup>LMS</sup>  
Peso por galón, lbs/gal 7,2

Punto de inflamabilidad (Flash-point)- Consultar la Hoja de Seguridad del producto.

## RESISTENCIA TÍPICA AL MEDIO AMBIENTE

Tiempo de curado no especificado.

## Resultados Pruebas de Corrosión

Niebla Salina 5%, días ≥60  
Humedad Relativa 100%, días ≥60

## INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas enriquecidos con oxígeno y no debe ser seleccionado como sellador para cloro u otro agente fuertemente oxidante.

Para información sobre el manejo seguro de este producto, consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS).

## Modo de empleo:

1. Aplicación LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> en partes metálicas para protegerlas y lubricarlas.
2. LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> una vez que seca, Maxi-coat forma una capa firme que protege contra la corrosión.
3. LOCTITE<sup>®</sup> PC 9660<sup>™</sup> puede ser removido con lavado con solventes desengrasantes, limpieza con vapor, y vapor en la fase desengrasante..

## Especificación de Material Loctite<sup>LMS</sup>

LMS fechada el Septiembre 2015 11, 2003. Los informes de ensayo para cada lote están disponibles para las propiedades indicadas. Los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de control de calidad seleccionados que se consideran apropiados a las especificaciones de uso del cliente. Además, las condiciones de laboratorio son controladas para asegurar la calidad y consistencia del producto. Los requisitos de las especificaciones del cliente pueden ser coordinada a través de Henkel de calidad.

## Almacenamiento

Almacenar el producto en su envase, cerrado y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto. Almacenamiento óptimo: 8 °C a 21 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar.



Henkel Loctite America  
+860.571.5100

Henkel Loctite Europa  
+49.89.320800.1800

Henkel Loctite Asia Pacific o  
+86.21.2891.8863

Para mayor contacto con nuestro soporte técnico y de ventas local visite: [www.henkel.com/industrial](http://www.henkel.com/industrial)

**Conversiones**

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{pulgadas}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

**Uso de la marca registrada**

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

Referencia 0.1

**Exoneración de responsabilidad****Nota:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En caso de los productos entregados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA favor de tener en cuenta lo siguiente:**

No obstante, en caso de que Henkel resultase responsable, sean cualesquiera los motivos. La responsabilidad no podrá superar en ningún caso el costo de la entrega correspondiente.

**En caso de los productos entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. tomar en cuenta la siguiente información:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

**En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada, Inc. tener en cuenta la siguiente información:**

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, **Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias.**

Henkel Loctite Americas  
+860.571.5100

Henkel Loctite Europa  
+49.89.9268.0

Henkel Loctite Asia Pacifico  
+81.45.758.1810

Para acceso directo al dpto. comercial y servicio técnico locales, visite: [www.loctite.com](http://www.loctite.com)